


کد کنکور



319E

319

E

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:

صبح جمعه	۱۳۹۶/۱۲/۴	جمهوری اسلامی ایران	اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.	
دفترچه شماره (۱)		امام خمینی (ره)		
		وزارت علوم، تحقیقات و فناوری		
		سازمان سنجش آموزش کشور		
آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمترکز) – سال ۱۳۹۷				
رشته مهندسی پلیمر – رنگ (کد ۲۳۴۱)				
مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه		تعداد سوال: ۴۵		
عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات				
ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: شیمی فیزیک پلیمرها - پدیده‌های انتقال (رنولوژی، انتقال حرارت و انتقال جرم) - مبانی علوم و فن آوری رنگ	۴۵	۱	۴۵
استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.		این آزمون نمره منفی دارد.		
حق جاب، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی انتخابات حقوقی و حقوقی تهاجمی مجاز می‌باشد و با مخالفین برای معرفات رفتار می‌نمود.				

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی در جلسه این آزمون شرکت می‌نمایم.

امضا:

-۱ کدام مورد، نادرست است؟

- (۱) انعطاف‌پذیری ترمودینامیکی شرط لازم و کافی برای حرکت است.
- (۲) انعطاف‌پذیری سینتیکی، معیاری از سرعت تغییر پیکربندی کانفورماتیونی است.
- (۳) سد انرژی بین حالات گاش و ترانس، دینامیک بازاری کانفورماتیونی را تعیین می‌کند.
- (۴) اختلاف انرژی پتانسیل وضعیت‌های گاش و ترانس (ΔE)، احتمال نسبی این‌که یک زاویه چرخش در وضعیت گاش باشد را در تعادل گرمایی تعیین می‌کند.

-۲ چرا تک بلورها (کاشی‌گونه‌ها) به جای افزایش هرچه بیشتر ضخامت خود، روی هم انباشته شده و یک بلور بزرگ‌تر به وجود می‌آورند؟

- (۱) افزایش تعداد تک بلورها و کاهش فضای خالی میان آن‌ها
- (۲) خارج شدن زنجیره‌های پلیمری از تک بلورها
- (۳) افزایش سرعت رشد جانبی تک بلورها
- (۴) کاهش سطوح فوقانی و تحتانی

-۳ کدام مورد، مبنای ترمودینامیکی آسودگی زبری سطح یک پلیمر است؟

- (۱) فشار لاپلاس یا واکنش بین سطحی پلیمر / محیط
- (۲) فشار لاپلاس یا کاهش آنتروپی سطح ماده
- (۳) فشار لاپلاس یا انرژی آزاد سطح پلیمر
- (۴) فشار لاپلاس یا فشار هیدرواستاتیک

-۴ علت افزایش 'G' مذاب یک پلیمر در مراحل هسته‌گذاری بلورینگی، کاهش و تثبیت' G' با افزایش دما به زیر دمای ذوب تعادلی به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

- (۱) اثر تقویت‌کنندگی بلور، توقف بلورینگی و افزایش دما
- (۲) افزایش دما، توقف بلورینگی و اثر تقویت‌کنندگی بلور
- (۳) توقف بلورینگی، افزایش دما و اثر تقویت‌کنندگی بلور
- (۴) اثر تقویت‌کنندگی بلور، افزایش دما و توقف بلورینگی

-۵ رفتار فازی یک محلول پلیمری خاص از نوع LCST و دمای بحرانی آن 50°C است. اگر دمای تنای این زوج پلیمر و حلال 40°C باشد، کدام مورد درست است؟

- (۱) در فاصله دمایی 40°C تا 50°C حلال موردنظر یک حلال ضعیف برای پلیمر است.
- (۲) در دمایی بایین‌تر از 50°C حلال موردنظر یک حلال خوب برای پلیمر است.
- (۳) در دمایی بالاتر از 40°C حلال موردنظر یک حلال خوب برای پلیمر است.
- (۴) در دمایی بالاتر از 50°C حلال موردنظر یک حلال خوب برای پلیمر است.

- ۶ رفتار رئولوژیکی یک مذاب پلیمری از رابطه $\dot{\gamma}^{\frac{1}{2}} = k\tau$ پیروی می‌کند. اگر این مذاب پلیمری از داخل یک لوله به شعاع R عبور کند، کدام رابطه بین تنش در دیواره لوله ($\tau_{(0)}$) و دبی سیال خروجی (Q) برقرار است؟

$$k\left(\frac{4Q}{\pi R^4}\right)^{\frac{1}{2}} \quad (1)$$

$$k\left(\frac{\Delta Q}{\pi R^4}\right)^{\frac{1}{2}} \quad (2)$$

$$k\left(\frac{6Q}{\pi R^4}\right)^{\frac{1}{2}} \quad (3)$$

$$k\left(\frac{7Q}{\pi R^4}\right)^{\frac{1}{2}} \quad (4)$$

- ۷ اگر تنسور سرعت تغییر شکل یک سیال پاورلا به صورت Δ_{ij} باشد، در این صورت کدام مورد بیانگر پروفایل سرعت v_r است؟
- $$\Delta_{ij} = \begin{bmatrix} r \frac{\partial v_r}{\partial r} & 0 & \frac{\partial v_r}{\partial z} \\ 0 & r \frac{v_r}{r} & 0 \\ \frac{\partial v_r}{\partial z} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\frac{C}{r} \quad (1)$$

$$\frac{C}{r^2} \quad (2)$$

$$\frac{\phi(z)}{r^2} \quad (3)$$

$$\frac{\phi(z)}{r} \quad (4)$$

- ۸ منحنی تغییر شکل با زمان برای دو سیال ویسکوالاستیک A و B تحت تنش یکسان در شکل مشاهده می‌شود. رفتار کدام سیال استیک‌تر است؟
- A (۱)
B (۲)
- (۳) این نمودار پاسخگو نیست.
(۴) هر دو سیال استیسیته یکسان دارند.
-

- ۹ اگر برای PCL ویسکوزیته کمپلکس در دمای 16°C با سرعت زاویه‌ای وجود داشته باشد و ثابت a_T در دمای 16°C برابر $2/\text{s}$ باشد، در صورتی که ویسکوزیته کمپلکس در سرعت زاویه‌ای 200 rad/s باشد، ویسکوزیته کمپلکس در دمای 100°C در چه سرعت زاویه‌ای پنج برابر ویسکوزیته کمپلکس در دمای 16°C است؟

$$8 \text{ rad/s} \quad (1)$$

$$6 \text{ rad/s} \quad (2)$$

$$4 \text{ rad/s} \quad (3)$$

$$2 \text{ rad/s} \quad (4)$$

- ۱۰ در رئومتری چرخشی با هندسه دو صفحه موازی در صورتی که T گشتاور و Ω سرعت چرخشی) تنش برشی در لبه صفحات (τ_R) کدام است؟


$$\frac{2M}{3\pi R^3} \quad (1)$$

$$\frac{2M}{\pi R^3} \quad (2)$$

$$\frac{3M}{2\pi R^3} \quad (3)$$

$$\frac{M}{2\pi R^3} \quad (4)$$

- ۱۱ یک صفحه نازک داغ با دمای $T = T_0$ در پهنه بزرگی از سیال در دمای T_1 آویزان شده است. پروفایل‌های (۱)، (۲) و (۳) به ترتیب از راست به چپ کدام است؟



$$(T - T_1)|_{y_1} - V_y(x) - (T - T_1)|_{y_1} \quad (1)$$

$$(T - T_1)|_{y_1} - P_y(x) - (T - T_1)|_{y_1} \quad (2)$$

$$(T_0 - T_1)|_{y_1} - T_y(x) - (T_0 - T_1)|_{y_1} \quad (3)$$

$$(T_0 - T_1)|_{y_1} - V_y(x) - (T_0 - T_1)|_{y_1} \quad (4)$$

- ۱۲- دو میله بلند هم اندازه و هم قطر با فاصله زیاد از هم به یک دیوار داغ متصل شده‌اند. میله A دارای ضریب

هدایتی $\frac{W}{m^{\circ}C} = 100$ است. بعد از آنکه توزیع دما در هر دو میله به حالت پایا می‌رسد، در 10°cm از دیوار دما روی

میله A اندازه گرفته شده و برابر 15°C است، اگر همین دما روی میله دوم (B) در فاصله 5cm باشد، ضریب

هدایتی میله B در واحد $\frac{W}{m^{\circ}C}$ کدام است؟

(۱) ۱۰۵

(۲) ۱۰۰

(۳) ۷۵

(۴) ۲۵

- ۱۳- در مورد یک گلوله فلزی داغی که از یک تپانچه شلیک شده است و در هوا در حال حرکت است، کدام مورد درست است؟




$Nu < Bi$ (۱)

$Nu > Bi$ (۲)

$Nu = Bi$ (۳)

(۴) به سرعت گلوله و اختلاف دمای آن با هوا مربوط می‌گردد.

- ۱۴- دیوار مسطحی یک گاز و یک مایع را از یکدیگر جدا کرده است. اگر دمای گاز و مایع برابر باشند و در دیواره تولید حرارت وجود داشته باشد، پروفیل دما در دیواره، کدام است؟ ($x = 0$ سمت گاز و $x = L$ سمت مایع)



- ۱۵- کره‌ای به قطر a و مکعبی به طول ضلع a را در محیطی یکسان در نظر بگیرید. زمان لازم برای سرد شدن کره

(۱) با زمان لازم برای سرد شدن مکعب (t_2) چه رابطه‌ای دارد؟ (دو جسم هم‌جنس هستند)

$t_1 = t_2$ (۱)

$t_2 > t_1$ (۲)

$t_1 > t_2$ (۳)

(۴) بسته به شرایط، روابط متفاوتی خواهند داشت.

- ۱۶- ضریب تراوایی گاز هیدروژن از میان شیشه پیرکس در 1000 K معادل $1.2 \times 10^{-8} \frac{\text{cm}^3}{\text{s}}$ است. ضریب نفوذ

اندازه‌گیری شده در این شرایط $2 \times 10^{-8} \frac{\text{cm}^3}{\text{s}}$ است. حلالیت هیدروژن در شیشه پیرکس (در شرایط استاندارد)

بر حسب $\frac{\text{moles/cm}^3}{\text{atm}}$ کدام است؟


$$2.7 \times 10^{-5} \quad (1)$$

$$3 \times 10^{-4} \quad (2)$$

$$4.2 \times 10^{-5} \quad (3)$$

$$6.4 \times 10^{-4} \quad (4)$$

- ۱۷- شکل زیر نشان‌دهنده نفوذ یک بعدی و حالت پایای بخار آب از سطح مایع آب است که در داخل یک مخزن مخروطی شکل و در دمای اتاق نگهداری می‌شود. معادله دیفرانسیل تعیین‌کننده تغییرات غلظت بخار آب در محیط گازی کدام است؟ (از تغییرات سطح آب به واسطه میان صرف‌نظر کنید. دمای هر دو محیط آب و گاز یکسان و ثابت است).



$$\frac{d}{dz} \left[\frac{CD_{wa}}{1-x_w} \frac{dx_w}{dz} \right] = 0 \quad (1)$$

$$\frac{d}{dz} \left[r CD_{wa} \frac{dx_w}{dz} \right] = 0 \quad (2)$$

$$\frac{d}{dz} \left[r \frac{CD_{wa}}{1-x_w} \frac{dx_w}{dz} \right] = 0 \quad (3)$$

$$\frac{d}{dz} \left[r^2 \frac{CD_{wa}}{1-x_w} \frac{dx_w}{dz} \right] = 0 \quad (4)$$

- ۱۸- یک کره پلیمری متخلخل به شعاع R_1 توسط مایع خالص A با فشار P_{vap} اشباع شده است. این کره توسط یک سطح کروی جامد هم مرکز به شعاع $r = R_2$ احاطه شده است. در سطح $r = R_2$ جزء A می‌دهد. واکنش می‌دهد. واکنش مذکور به صورت $A \rightarrow B(s)$ و از درجه اول است. جزء B به صورت فیلم جامدی رسوب می‌کند. شرایط مرزی کدام است؟

$$\begin{aligned} \text{at } r = R_1 & \quad C_A = \frac{P_{vap}}{R_G T} \\ \text{at } r = R_2 & \quad C_A = 0 \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \text{at } r = R_1 & \quad C_A = C_{A1} \\ \text{at } r = R_2 & \quad N_A|_{r=R_2} = 0 \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \text{at } r = R_1 & \quad C_A = \frac{P_{vap}}{R_G \cdot T} \\ \text{at } r = R_2 & \quad -D_{AB} \frac{dC_A}{dr}|_{r=R_2} = -kC_A|_{r=R_2} \end{aligned} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \text{at } r = R_1 & \quad C_A = C_{A1} \\ \text{at } r = R_2 & \quad C_A = -kC_A|_{r=R_2} \cdot \pi R^2 \end{aligned} \quad (4)$$

- ۱۹- رابطه $Nu = \frac{1}{\sqrt{Re_{dp}}} (Pr)^{\frac{1}{3}}$ برای انتقال حرارت در جریان توربولنت گازهای عبوری از روی یک کره ارائه شده است. ضریب انتقال جرم از روی همین کره (k_c)، کدام است؟

$$\frac{1}{\sqrt{Re_{dp}}} D_{AB}^{\frac{1}{2}} \left(\frac{\rho^{\frac{1}{2}} \cdot V^{\frac{1}{2}}}{dp \cdot \mu} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (1)$$

$$\frac{1}{\sqrt{Re_{dp}}} D_{AB}^{\frac{1}{2}} \left(\frac{\rho^{\frac{1}{2}} \cdot V^{\frac{1}{2}}}{dp^{\frac{1}{2}} \cdot \mu^{\frac{1}{2}}} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (2)$$

$$\frac{1}{\sqrt{Re_{dp}}} D_{AB} \left(\frac{\rho \mu}{D_{AB}} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (3)$$

$$\frac{1}{\sqrt{Re_{dp}}} D_{AB}^{\frac{1}{2}} \left(\frac{\rho^{\frac{1}{2}} \cdot V^{\frac{1}{2}} - dp^{\frac{1}{2}}}{\mu} \right) \left(\frac{V}{D_{AB}} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (4)$$

-۲۰- یک توب لاستیکی به شعاع داخلی و خارجی برابر با r_1 و r_2 بر از گاز نیتروژن در فشار P است. غلظت نیتروژن در لاستیک در تماس با نیتروژن در این شرایط C_{Ai} است. سرعت نشت نیتروژن (w_A) از این توب لاستیکی

$$\text{بر حسب } \frac{\text{mol}}{\text{s}}, \text{ کدام است؟}$$

$$4\pi r_1 r_2 D_{AB} \frac{C_{Ai}}{r_2 - r_1} \quad (1)$$

$$4\pi D_{AB} \frac{C_{Ai}}{r_2 - r_1} \quad (2)$$

$$2\pi D_{AB} \frac{C_{Ai}}{r_2 - r_1} \quad (3)$$


$$2\pi r_1 r_2 D_{AB} \frac{C_{Ai}}{r_2 - r_1} \quad (4)$$

-۲۱- کدام مورد، ویژگی بارز انتقال‌های الکترونی $\pi^* \rightarrow \pi$ است؟




- (۱) طول موج ماکریم کم
 (۲) سولواتوکرومیزم منفی
 (۳) ضریب جذب مولار بالا
 (۴) اثر باتوکرومی در شرایط اسیدی
- ۲۲- کدام انتقال‌های الکترونی در مواد رنگزا، اهمیت بیشتری دارند؟



-۲۳- کدام مورد در خصوص پتانسیل یونیزاسیون گروه‌های شیمیایی الکترون دهنده درست است؟



-۲۴- چرا در ماده رنگزای زیر، استخلاف $5,5'$ -دی‌ متوكسی باتوکرومیک تر از استخلاف $6,6'$ -دی‌ متوكسی است؟



- (۱) به دلیل 4° فرم هیبرید رزونانس ایندیگو
 (۲) به دلیل ساختار چهارتایی مرسوپیانین ایندیگو
 (۳) به دلیل ایجاد پیوند هیدروژنی بین گروه‌های آمین و کربونیل
 (۴) به دلیل افزایش ظرفیت الکترون دهنده‌گی گروه متوكسی در موقعیت $6,6'$

-۲۵- کدام مورد در خصوص کروموفورهای آزو، کربونیل و نیتروزو، درست است؟

- (۱) بیشترین انرژی Π به π^* مربوط به کروموفور نیتروزو است.

- (۲) بیشترین اثر باتوکرومیک مربوط به کروموفور آزو است.

- (۳) انرژی اوربیتال π^* گروه کربونیل نسبت به گروه نیتروزو کمتر است.

- (۴) گروه‌های الکترون دهنده در هر سه کروموفور سبب جابه‌جایی باتوکرومیک می‌شوند.

- ۲۶- یک مولکول یا یون تهییج یافته، انرژی جذب شده را به چه روش‌هایی منتقل می‌کند؟


(۱) عبور بین سیستم، فلورسنس و فسفرسنس

(۲) فلورسنس، فسفرسنس و واکنش‌های فتوشیمیایی

(۳) عبور بین سیستم، صدور تشعشع و واکنش‌های حرارتی

(۴) عبور بین سیستم، صدور تشعشع و واکنش‌های فتوشیمیایی

- ۲۷- کدام قانون **Dewar** در کاهش λ_{\max} برای ماده رنگزای زیر در صورتی که $X = \text{CH}$, $\lambda_{\max} = 491\text{nm}$ و $X = \text{N}$, $\lambda_{\max} = 564\text{nm}$ باشد، درست است؟




(۱) کاهش الکترونگاتیویته در یک موقعیت ستاره‌دار شیفت با توکرومیک می‌دهد.

(۲) افزایش الکترونگاتیویته در یک موقعیت ستاره‌دار شیفت هیپسوکرومیک می‌دهد.

(۳) افزایش الکترونگاتیویته در یک موقعیت غیر ستاره‌دار شیفت با توکرومیک می‌دهد.

(۴) افزایش الکترونگاتیویته در یک موقعیت غیر ستاره‌دار شیفت هیپسوکرومیک می‌دهد.

- ۲۸- کدام مورد در خصوص دو ترکیب داده شده، درست است؟



(۱) عدم درگیری حلقه آромاتیک در ترکیب (۱)، سبب کاهش طول موج ماکریزم جذب می‌شود.

(۲) افزایش سیستم مزدوج در ترکیب (۲)، باعث افزایش طول موج ماکریزم جذب می‌شود.

(۳) طول موج ماکریزم جذب (۱)، به خاطر شکل جدایش بار از (۲) بیشتر است.

(۴) ترکیب (۱) دارای طول موج ماکریزم جذب بیشتری از ترکیب (۲) است.

- ۲۹- کدام مورد در عملکرد خشک‌کن‌های (کمپلکس‌های فلزات انتقالی) مصرفی در رزین‌های آلکید‌ها خشک، دخیل نمی‌باشد؟

(۱) تسريع تخریب پراکساید

(۲) کمک به تبخیر سریع تر حلال رزین

(۳) تسريع جذب اکسیژن موجود در هوا

(۴) جدایش آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی موجود در روغن‌های طبیعی

- ۳۰- در یک کوپلیمریزاسیون رادیکالی ایدئال (۱ = $r_1 r_2$)، در صورتی که میزان مونومر اول در خوراک 5° باشد، چه مقدار مولی از این مونومر به صورت لحظه‌ای در ساختار کوپلیمر وجود دارد؟

$$\frac{r_2}{1+r_2} \quad (4)$$

$$\frac{r_1}{1+r_1} \quad (3)$$

$$0.5 \quad (2)$$

$$0.25 \quad (1)$$

- ۳۱ در ساخت یک رزین وینیلی از $1/5$ کیلوگرم مونومر وینیل کلراید و $2/5$ کیلوگرم مونومر وینیل استات استفاده شده است. هموپلیمر وینیل کلراید و هموپلیمر وینیل استات به ترتیب دارای دمای گذر از حالت شیشه‌ای 81°C و درجه سانتی‌گراد می‌باشند. دمای گذر از حالت شیشه‌ای این رزین وینیلی چند درجه سانتی‌گراد است؟
- (۱) $36/3$
 - (۲) $47/3$
 - (۳) $59/3$
 - (۴) $68/3$
- ۳۲ مکانیزم سنتز رزین اکریلاتی حاوی گروه‌های عامل هیدروکسیل و مکانیزم پخت آن با رزین ملامین فرمالدئید، به ترتیب از راست به چپ کدام است؟
- (۱) پلیمری شدن رشد مرحله‌ای - پلیمری شدن رشد مرحله‌ای
 - (۲) پلیمری شدن رشد مرحله‌ای - پلیمری شدن رشد زنجیری
 - (۳) پلیمری شدن رشد زنجیری - پلیمری شدن رشد مرحله‌ای
 - (۴) پلیمری شدن رشد زنجیری - پلیمری شدن رشد زنجیری
- ۳۳ در پلیمریزاسیون حلali استایرن در بنزن در دمای صد درجه سانتی‌گراد، ثابت انتقال به حلال برابر $(4 \times 10^{-4})^{\circ}\text{C}$ است. برای نصف کردن وزن مولکولی زمانی که x_{II} برابر 4000 باشد، رقت مورد نیاز برای مونومر، کدام است؟
- (۱) رقت حدود $7/5$ درصد نیاز است.
 - (۲) رقت حدود 14 برای منومر نیاز است.
 - (۳) با اطلاعات داده شده، مستقله قابل تعیین نیست.
 - (۴) برای نصف کردن وزن مولکولی رقت دو برابر نیاز است.
- ۳۴ کدام زوج منومرهای زیر بیشتر احتمال تشکیل یک کوبلیمر تناوبی را دارند؟
- (a) بوتادین (۱) و استایرین (۲) در دمای (60°C) : $r_2 = 0/78$, $r_1 = 1/89$
- (b) وینیل استات (۱) و استایرین (۲) در دمای (60°C) : $r_2 = 55$, $r_1 = 0/10$
- (c) مالئیک ایدرید (۱) و ایزوپروپنیل استات (۲) در دمای (60°C) : $r_2 = 0/0032$, $r_1 = 0/002$
- (d) متیل اکریلات (۱) و -۲-وینیل پیریدین (۲) در دمای (60°C) : $r_2 = 1/7$, $r_1 = 0/17$
- a (۱) b (۳) c (۲) d (۴)
- ۳۵ در تهیه یک رزین اکریلاتی از دو مونومر متیل متاکریلات (M) و استایرین (S) استفاده شده است. سرعت واکنش‌دهی متیل متاکریلات و استایرین با زنجیر در حال رشد دارای یک رادیکال استایرن به ترتیب $22/0$ و $16/0$ مول بر لیتر در ثانیه و با زنجیر در حال رشد دارای یک رادیکال متیل متاکریلات به ترتیب $28/0$ و $22/0$ مول بر لیتر در ثانیه می‌باشد. احتمال وجود یک جفت استایرین - استایرین به صورت M-S-S-M در زنجیر این رزین، چند درصد است؟
- (۱) $13/65$
 - (۲) $24/65$
 - (۳) $42/65$
 - (۴) $71/65$

- ۳۶- کدام مورد در خصوص تأثیر دما بر فرایند پلیمریزاسیون امولسیونی، درست است؟
- (۱) سرعت کلی واکنش با افزایش دما کاهش می‌باید، چون غلظت مونومر در ذرات کاهش می‌باید.
 - (۲) سرعت کلی واکنش با افزایش دما افزایش می‌باید، چون هم k_p و هم تعداد ذرات (N) با دما کاهش می‌باید.
 - (۳) سرعت کلی واکنش با افزایش دما افزایش می‌باید، چون هم ثابت‌های سرعت شروع و رشد و هم تعداد مایسل‌ها افزایش می‌باید.
 - (۴) سرعت کلی واکنش با افزایش دما کاهش می‌باید، چون سرعت نفوذ منومر از قطرات و نیز سرعت نفوذ رادیکال‌ها به ذرات پلیمری کاهش می‌باید.
- ۳۷- کدام مورد در خصوص فرایندهای پلیمریزاسیون ناهمگن، نادرست است؟
- (۱) فاز اولیه واکنشی در هر دو سامانه رسوبی و دیسپرسیونی همگن است.
 - (۲) شروع کننده‌ها در هر دو سامانه سوسپانسیونی و رسوبی در مونومر محلولند.
 - (۳) مونومرها در هر دو سامانه سوسپانسیونی و امولسیونی در فاز پیوسته نامحلولند.
 - (۴) مکانیسم تشکیل ذرات پلیمری در هر دو سامانه امولسیونی و سوسپانسیونی، پکسان است.
- ۳۸- تعداد اکی والان‌های آهن هنگامی که آهن توسط جریان یک آمپر آندی در مدت یک سال از بین برود، کدام است؟ (وزن اتمی آهن ۵۵,۸۵ گرم است)
- (۱) ۱۶,۳۵
 - (۲) ۱۶۳,۵
 - (۳) ۳۲۶,۹
 - (۴) ۶۵۴
- ۳۹- آهن در آب دریا با دانسیته جریان $\frac{A}{cm^2} = 1,69 \times 10^{-4}$ خورده می‌شود. سرعت خوردگی فلز آهن چند اینچ در سال است؟
- (۱) ۰,۰۰۳۵
 - (۲) ۰,۰۷۷۰
 - (۳) ۰,۱۰۷۷
 - (۴) ۰,۱۵۴۰
- ۴۰- اگر شبیب نمودار پلاریزاسیون خطی $\frac{dE}{dI} = \frac{2mV}{\mu A \cdot cm^2}$ باشد، برای فلزی مانند آهن در دانسیته جریان‌های کم، هنگامی که $V = ۰,۱ V$ باشد، سرعت خوردگی، چند gmd است؟
- (۱) ۰,۵۴۶
 - (۲) ۱,۳۶۵
 - (۳) ۲,۷۳
 - (۴) ۵,۴۶

- ۴۱- الکترودی فلزی از جنس پلاتین در محلول بدون اکسیژن دارای $\text{pH} = 1$ H_2SO_4 با $\frac{\text{A}}{\text{cm}^2}$ جریان الکتریکی 1 A/cm^2 ، پتانسیل برابر با 324° ولت و در دانستیه جریان الکتریکی $\frac{\text{A}}{\text{cm}^2}$ ، پتانسیل برابر با 364° ولت مشاهده می‌شود، مقدار β کاتدی، چند V است؟
- (۱) $0/3^\circ$
 - (۲) $0/03^\circ$
 - (۳) $0/003^\circ$
 - (۴) $0/004^\circ$
- ۴۲- پتانسیل الکترود آهن به عنوان کاتد وقتی که در دانستیه جریان 1 A/cm^2 پلاریزه می‌شود، برابر با 916° نسبت به الکترود کالومل N است. در 4° مقدار پتانسیل اضافی هیدروژن چند V است؟
- (۱) $-0/60^\circ$
 - (۲) $-0/50^\circ$
 - (۳) $-0/40^\circ$
 - (۴) $-0/30^\circ$
- ۴۳- یک آلیاژ با جرم اتمی متوسط برابر 67 g/mol در آب دریا با دانستیه جریان خوردگی معادل 10° خوردگی می‌شود. با فرض ثابت فارادی $\frac{\text{As}}{\text{mol}}$ و تعداد الکترون‌های تبادلی برابر ۲، نرخ خوردگی بر حسب mdd کدام است؟
- (۱) $0/03^\circ$
 - (۲) $0/3^\circ$
 - (۳) 3°
 - (۴) 30°
- ۴۴- مقادیر زوایای فازی (θ) در فرکانس 1° کیلوهرتز در نمودارهای Bode phase برای دو پوشش حفاظتی A و B که بر روی زمینه‌های منیزیمی همسان اعمال شده‌اند، به ترتیب $16/3^\circ$ و $9/6^\circ$ درجه گزارش شده است. بر اساس این داده‌ها، کدام مورد درست است؟
- (۱) مقاومت به خوردگی پوشش A از پوشش B بیشتر است.
 - (۲) مقاومت به خوردگی پوشش B از پوشش A بیشتر است.
 - (۳) پوشش B از پوشش A سالم‌تر و چسبنده‌تر است.
 - (۴) پوشش A از پوشش B سالم‌تر و چسبنده‌تر است.
- ۴۵- کدام داده از آزمون طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) قابل استخراج نیست؟
- (۱) ناهمگونی پتانسیل سطح
 - (۲) ظرفیت خازنی
 - (۳) ثابت دی‌الکتریک
 - (۴) آب جذب شده